



## УПОТРЕБА

- MasterSil Sanitary има широка употреба, лесно се използва и предлага идеално прилепване и сцепление към различни непорести повърхности като стъкло, гладка керамика и алуминий.
- MasterSil Sanitary е устойчив на развитието на плесен.



## Продуктова информация

# MasterSil Sanitary

## Уплътнител за строителството

### ТИПИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Спецификазия . Тези показатели не са предназначени при изготвянето на спецификазии.

Характеристика	Единица	Стойност
Система на втвърдяване		Ацетатна
Стандартен цвят		Прозрачен и Бял
Работна температура	°C	+5 to +40
Относително тегло	g/ml	0.97
Екструдиране	g/minutes	800
Проникване	mm/30s	270
Отворено време (23°C, 50% R.H.)	minutes	15
Cure rate (23°C, 50% R.H.)		
1 ден	mm	2
Модулност при 100%	MPa	0.4
Устойчивост при напрежение	MPa	2.0
Удължение при break	%	570
Твърдост (Shore A)		17
<b>Съдържание :</b>		
мин. силициев двуокис	%	15
Еластомер	%	20
Етилтриацетоксисилан	%	2
Метилтриацетоксисилан	%	2
Фунгицид	%	0.2

1./ Стойностите са получени от непигментиран продукт.

## НАЧИН НА РАБОТА

### Подготовка на повърхността

Повърхността трябва да е чиста, суха и обезмаслена и обезпрашена. Непорестата повърхност, такава като алуминий, стъкло и метал трябва да се почисти с подходящ разтворител за такива повърхности MasterClean.

## **ГРУНДИРВАНЕ**

MasterSil Sanitary развива адхезия при множество порести и непорести повърхности като стъкло, гладка керамика и алуминий. За определени повърхности може би е необходимо да подобрите адхезията.

## **НАНАСЯНЕ**

MasterSil Sanitary е готов за употреба. След подходящо маскиране, лепилото се нанася с пистолет. След изчакване за около 5 мин., другата прилепвана повърхност се притиска към лепилния шев. При нанасяне на големи повърхности лепилото може да бъде разнесено с шпатула със зъб 3 или 6 мм. Невтвърдения продукт може да се почисти с вода или с MasterClean. Втвърдения материал се отстранява чрез абразия или с остър нож.

## **Дизайн на фугата**

При положение, че трябва да се ползва неъглова сглобка, се изисква минимум 6мм захапка към всяка от повърхностите. За подсилване трябва да се използва поддържащата лента или поддържащо въже и да се избегне слепването от трите страни, което би ограничило движението на материала.

Широчината на запечатваната сглобка трябва да бъде разработена да съответства на динамичните качества на материала. Общо пралило е широчината да е мин. 6 мм. За сглобка 6-12 мм, се препоръчва дълбочината на сглобявания материал да е 6 мм. За сглобки по-широки от 12 мм. Пропорцията ширина – дълбочина трябва да е 2:1, до достигане максимална дълбочина 12 мм.

Информацията за здраве и безопасност при работа, не се съдържат в този документ. Преди работа с продукта прочетете “Лист за здравна безопасност на продукта” и етикета на продукта.

## **ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ**

**ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОА, НЕ СЕ СЪБЪРЖАТ В ТОЗИ ДОКУМЕНТ. ПРЕДИ РАБОТА С ПРОДУКТА ПРОЧЕТЕТЕ “ЛИСТ ЗА ЗДРАВНА БЕЗОПАСНОСТ НА ПРОДУКТА” ЕТИКЕТА НА ПРОДУКТА.**

## **СРОК НА ГОДНОСТ И СЪХРАНЕНИЕ**

При съхранение при температура под 30°C в оригинална неотворена опаковка този продукт има срок на годност от 24 месеца от датата на производството.

## **ОПАКОВКА**

Продукта е наличен в 280 ml картриджи .

## **ОГРАНИЧЕНИЯ**

MasterSil Sanitary не се препоръчва за повърхности които отделят масла, пластификатори или разтворители. Не използвайте MasterSil Sanitary в плътно затворени обеми, защото продукта изисква допир с атмосферата за да втвърди.

През това време оцетната киселина се изпарява и може да разяде материали като огледало, сребро или чувствителни метали такива като мед, месинг и олово. Не се препоръчва да има контакт с храна и лекарства. Не е подходящ за аквориуми. Този продукт не е тестван нито предназначен за медицинска или фармацевтична употреба.

## **ГАРАНЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ – МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО**

Информацията съдържаща се в този документ се предлага с добро намерение и се счита за точна. Така или иначе, поради факта, че употребата на нашите продукти е извън наш контрол, тази информация, не трябва да замества тестовете които всеки клиент трябва да проведе за да се увери в годността на продукта за даденото приложение. Гаранцията на продавача е, че продукта отговаря на търговската спецификация валидна в момента на доставката. Единственото възможно обезщетение при неспазване на това условие е възстановяване на покупната цена или замяна на продукт доказано различен от гарантираното. Продавачът отказва всякаква изразена или подразбираща се гаранция за пригодността на продукта за специфична употреба или търговска дейност. Докато Продавачът не Ви осигури определено, надлежно подписно потвърждение за пригодността за дадена употреба, той отхвърля всякаква отговорност за случайни или произтичащи от тази употреба щети. Препоръките за употреба няма да се разглеждат като подбуда за нарушаване на патентни права.