

SPIRIT TINT BASE SEMITRANSPARENT SATIN



Интериорна вододисперсионна база с акрилатен съполимер във водна фаза

Вътрешна употреба

Предназначение:

- Ново боядисване и възстановяване;
- Вътрешно боядисване на стени и тавани;
- Тонира се машинно в голямо разнообразие от цветове;

Свойства:

- Добро поведение при нанасяне – добра разливност и изравняване на мокрото покритие. Не пръска при нанасяне. Добро наслояване;
- Добро поведение при съхранение – добра устойчивост против разслояване и утаяване, не променя вискозитета си във времето.
- Отлична покривност;
- Висока износостойчивост и траен копринен блясък;
- Лесна за поддържане и почистване;
- Отлична устойчивост на мокро триене и миене – клас 1 съгл. ISO 13300.

Класификация:

Съответства на изискванията на българското законодателство.

ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОКАЗАТЕЛИ

НОРМА

Външен вид на боята след разбъркване:
(визуално)

Хомогенна, гъста и течлива маса

Плътност:
(БДС EN ISO 2811-4)

$1,32 \pm 0,02 \text{ kg/L}$

**Съдържание на нелетливи вещества
при $125^{\circ}\text{C}/1 \text{ h}$:**
(БДС EN ISO 3251)

min 52 %

pH стойност:
(pH метър)

min 8,0

**Вискозитет по Брукфилд при $(23 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$,
модел RVT, 5 min, 100 rpm:**
(ISO 2555)

min 2500mPa.s

Външен вид на филма:
(визуално)

Равен, гладък

Блясък при 85°:
(EN 13300)

min 60 %

Разход:

14 - 16 m²/L за един слой, в зависимост от цвета на тонираната база и вида на боядисваната повърхност.

Съхнене:
(23°C, 65% H.R.)

Въздушно.

- Суха на докосване: 15 min;
- Нанасяне на втори слой най-рано след 6 до 8 часа, в зависимост от температурата на околната среда;
- Пълно изсъхване – след 24 часа.

Колористика:

Цветове по картел NOVA, NCS, SPIRIT,IMAGINE

Опаковка:

Метални опаковки: 1,0L; 2,5 L; 5,0L;

Възможно е използването и на други опаковки след предварително споразумение с клиента.

Съхранение:

ДА СЕ ПАЗИ ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ!

Температура на съхранение - над 5°C.

Да се съхранява в оригинални, добре затворени опаковки в закрити и суhi складови помещения, далече от пряка слънчева светлина и нагревателни уреди!

Да се пази от достъп на деца!

Срок на съхранение: 36 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.

Разредител:

Вода.

Подготовка за работа:

Повърхностите трябва да бъдат здрави, суhi и чисти от прах и масла.

Средства за нанасяне:

Валяк, четкаили безвъздушен пистолет.

Почистване на инструментите:

С вода преди засъхване.

Условия за нанасяне:

Работи се при температура над 5°C.

При нанасяне с четка или валяк:

- Първи слой: разреждане с 5 – 7 об.% вода, според вида на боядисваната повърхност и попиващата й способност;
- Втори слой: разреждане с 5 – 7 об.% вода;

Подходящи основи:

- Основи на база мокри свързващи вещества и зидарии;
- Нови варо-пясъчни мазилки, бетон и гипс-фазерни плочи;
- Здрави стари покрития от стари бои, с изключение на хидроизолации;
- За други основи, моля консултирайте се с нас.

Неподходящи основи:

- Стари силикатни основи;
- Гипс.

Подготовка на основата:

- Поради сатенения блясък на покритието, боядисваните повърхности трябва да са много гладки и добре изравнени;
- Премахват се старите покрития от постни бои и бои с разтворители, а повърхностите се измиват или почистват;
- Предварителна обработка с препарати против мъхове, плесени и водорасли;
- Нови абсорбиращи повърхности се grundират с Леко Нано grund.

Система за нанасяне:

Основа	Небоядисани повърхности		Боядисани повърхности	
	Ронливи	Неронливи		
Грундиране	Един слой Леко Нано grund		Не се grundира	
Междинен слой	Spirit tint base semitransparent satin, разредена с 5-7 об.% вода		Не се нанася	
Финишен слой	Spirit tint base semitransparent satin, разредена с 5-7 об.% вода		Spirit tint base semitransparent satin, задължително върху шлайфана основа	

Хигиена и безопасна работа:

Продуктът не се класифицира като опасен.
При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

Настоящето техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се съдържат в него се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето техническо описание не е било заместено или променено с по-нова редакция.