

SPIRIT TINT BASE TRANSPARENT MATTE



Интериорна вододисперсионна база с акрилатенъполимер във водна фаза

Вътрешна употреба

- Предназначение:**
- Ново боядисване и възстановяване;
 - Вътрешно боядисване на стени и тавани;
 - Тониране машино в голям разнообразие от дълбоко наситени цветове;
- Свойства:**
- Добро поведение при нанасяне – добра разливност и изравняване на мокрото покритие. Не пръска при нанасяне. Добро наслояване;
 - Добро поведение при съхранение – добра устойчивост против разслояване и утаяване, не променя вискозитета си във времето.
 - Много добра покривност;
 - Висока износостойчивост;
 - Лесна за поддържане и почистване;
 - Отлична устойчивост на мокро трине и миене – клас 1 съгл. ISO 13300.

Класификация: Съответства на изискванията на българското законодателство.

ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОКАЗАТЕЛИ

НОРМА

Външен вид на боята след разбъркване:
(визуално)

Хомогенна, гъста и течлива маса

Плътност:
(БДС EN ISO 2811-4)

$1,41 \pm 0,02 \text{ kg/L}$

**Съдържание на нелетливи вещества
при $125^{\circ}\text{C}/1 \text{ h}$:**
(БДС EN ISO 3251)

min 60 %

pH стойност:
(pH метър)

min 8,0

**Вискозитет по Брукфилд при $(23 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$,
модел RVT, 5 min, 100 rpm:**
(ISO 2555)

min 3500mPa.s

Външен вид на филма:
(визуално)

Равен, гладък

Разход:

12 - 14 m²/L за един слой, в зависимост от цвета на тонираната база и вида на боядисваната повърхност.

Съхнене:
(23⁰C, 65% H.R.)

Въздушно.

- Суха на пипане: 30 min;
- Нанасяне на втори слой най-рано след 2 до 4 часа, в зависимост от температурата на околната среда;
- Пълно изсъхване – след 24 часа.

Колористика:

Цветовепокартел NOVA, NCS, SPIRIT,IMAGINE

Опаковка:

Метални опаковки: 1,0L; 2,5 L; 5,0L;
Възможно е използването и на други опаковки
след предварително споразумение с клиента.

Съхранение:

ДА СЕ ПАЗИ ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ!
Температура на съхранение - над 5⁰C.

Да се съхранява в оригинални, добре затворени опаковки в закрити и суhi складови помещения, далече от пряка слънчева светлина и нагревателни уреди!

Да се пази от достъп на деца!

Срок на съхранение: 36 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.

Разредител:

Вода.

Подготовка за работа:

Повърхностите трябва да бъдат здрави, суhi и чисти от прах и масла.

Средства за нанасяне:

Валяк, четкаили безвъздушен пистолет.

Почистване на инструментите:

С вода преди засъхване.

Условия за нанасяне:

Работи се при температура над 5⁰C.

При нанасяне с четка или валяк:

- Първи слой: разреждане с 5 – 6 об.% вода, според вида на боядисваната повърхност и попиващата й способност;
- Втори слой: разреждане с 5 – 6 об.% вода;
- Трети слой: нанася се при необходимост, разреден с 5 – 6 об.% вода;

Подходящи основи:

- Основи на база мокри свързващи вещества и зидарии;
- Нови варо-пясъчни мазилки, бетон и гипс-фазерни площи;
- Здрави стари покрития от стари бои, с изключение на хидроизолации;
- За други основи, моля консултирайте се с нас.

Неподходящи основи:

- Стари силикатни основи;
- Гипс.

Подготовка на основата:

- Премахват се старите покрития от постни бои и бои с разтворители, а повърхностите се измиват или почистват;
- Предварителна обработка с препарати против мъхове, плесени и водорасли;
- Боят напрепоръчителните слоевесе определя в зависимост от вида и подготовката на основата, както и от видана инструмент за нанасяне;
- Преди нанасяне на Spirit tint base transparent matte, повърхностите се грундират с грунд Spirit Primer.

Система за нанасяне:

Основа	Небоядисани повърхности		Боядисани повърхности
	Ронливи	Неронливи	
Грундиране	Spirit Primer		При контрастна основа Spirit Primer
Междинен слой	Spirit tint base transparent matte, разредена с 5-6 об.% вода		Spirit tint base transparent matte, разредена с 5-6 об.%
Финишен слой	Spirit tint base transparent matte, разредена с 5-6 об.% вода		Spirit tint base transparent matte, разредена с 5-6 об.% вода

Хигиена и безопасна работа:

Продуктът не се класифицира като опасен.
При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

Настоящето техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се съдържат в него се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето техническо описание не е било заместено или променено с по-нова редакция.